

Technisches Datenblatt



DRY WALL SOLUTION Epoxy K4

DRY WALL SOLUTION Epoxy K4 ist eine lösemittelfreie Versiegelung unseres DRY WALL SOLUTION Abdichtungssystems auf Epoxydharzbasis. Es wird mit einer flusenfreien Farbrolle aufgetragen.

DRY WALL SOLUTION Epoxy K4 ist nach der vollständigen Aushärtung chemisch gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln, sowie verdünnten Säuren und Laugen beständig.

Zur Verarbeitung wird die B-Komponente (Härter) vollständig in die Komponente A (**DRY WALL SOLUTION Epoxy K4**) eingegossen und mit einem Akkuschauber-Quirlstab min. 2 Minuten lang verrührt. Wir empfehlen einen zweischichtigen Versiegelungsvorgang. Das Ende der Verarbeitungszeit kündigt sich deutlich durch einen Viskositätsanstieg an. **Dry-Wall-Solution Epoxy K4** wird mittels einer flusenfreien Farbrolle aufgebracht.

Materialverbrauch:

0,2 kg/m² (als Deckschicht weniger)

Mischungsverhältnis:

Komp. A (4 kg) : Komp. B (1 kg): Mischverhältnis 4 : 1
Insgesamt 5 kg

Verarbeitungszeit:

45 Minuten (bei 20°C) bei höherer Temperatur verkürzt sich die Verarbeitungszeit.
Überstreichbar nach 12 Stunden.
Mechanisch belastbar nach 20 Stunden.
Endfestigkeit wird nach 7 Tagen erreicht.